



## PCI Lastogum

Vodootporni fleksibilni sloj za zaštitu prije keramičke obloge u tuševima, kupaonicama...

### Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suha, očišćena od masnoća i ostalih onečišćenja i ulja.

U slučaju da one postoje potrebno ih je ukloniti pjeskarenjem, četkom ili nekim drugim alatom. Gornja ravna površina ne smije imati rupe, otvorene pukotine ili izbočine. Upijajuće mineralne ili gipsane podlage i ploče prethodno premazati sa PCI-Gisogrundom. Suhe drvene ploče premazati sa PCI-Wadian. Premazi se moraju prije nanošenja PCI-Lastoguma stvrdnuti.

### Obrada

1 PCI Lastogum nerazrijeđen nanijeti pomoću valjka, četke ili lopatice na podlogu. Prvi premaz treba biti crven.

2 Nakon sušenja (cca. 3 sata) slijedi drugi premaz u drugoj boji (sivoj).

Potpuno prekriti prvi premaz.

3 Izvode cijevi i podne izvode obložiti sa PCI sigurnosnom manžetom za pod, ugaone fuge i spojeve zid/pod izvest sa PCI sigurnosnom trakom koja se polaže u fini sloj materijala. Rubovi će nestati nanošenjem drugog sloja.

4 Na PCI Lastogum mogu se nakon sušenja na okomite i ravne površine ljepiti pločice sa PCI-Flexmortel ili PCIFlexmortel-Schnell. Za svijetli mramor treba se primjeniti ljepilo za mramor PCI-Carrafex.

### Područje primjene

Hidroizolacija površina u vlažnim i mokrim prostorijama, koje se koriste na način uobičajen u domaćinstvu. Nanosi se valjkom, četkom i ili lopaticom.

- Za unutrašnje radove.
- Za zid i pod.
- Za vlažne unutrašnje prostore gdje voda nije voda pod tlakom npr. kupaonice, tuševi u stanogradnji, hotelima, domovima za starije osobe i bolnicama.
- Na vodoupojne podlage npr. žbuke na bazi gipsa, ploče od gipsa na vlaknima, kartonske ploče, drvene ploče i anhidritne estrihe.
- Za mineralne vodoupojne podlage npr. beton, estrih, žbuku, porobeton.

### Osobine proizvoda

- Vodootporan, štiti podlage osjetljive na vodu.
- Prilagodljiv, izjednačuje naprezanje prilagođava se neravnim podlogama, promjenama temperature i vibracijama.
- Premošćuje pukotine, visoka sigurnost i kod naknadnog pucanja podloga.
- Pripremljeno za obradu, lako za nanošenje valjkom, četkom i lopaticom.
- U dvije boje, pojednostavljuje optičku kontrolu slojeva.
- Otporan na kamenac iz vode, osigurava vezu ljepila pločica za zaštitni sloj pri stalnom vlaženju.
- Bez otapala, ne uništava okoliš i nema rizika za zdravje prilikom obrade.
- Sa službenom potvrdom TU Munchen za izolaciju u unutrašnjim prostorima prema uputstvu ZDB, br. narudžbe L30/1

## Tehnički podaci

Gustoća:	ca.1,5g/cm <sup>3</sup>
Boja:	Bijela i siva
Temperatura primjene:	+5°C do + 25°C (temperatura podloge)
Debljina mokrog sloja 1. premaza:	najmanje 0,4mm
Vrijeme provjetravanja 1. premaza:	ca. 2 do 8 sati
Debljina mokrog sloja 2. premaza	najmanje 0,4mm
Vrijeme provjetravanja 2. premaza	ca. 6 do 3 sati zatim se mogu polagati pločice
Najmanja potrošnja za dva premaza	ca.1,0 do 1,1 kg/m <sup>2</sup>
Oznaka za: - opasne materije - zapaljive tekućine - opasne tvari	nema nema nema
Dodatne informacije potražite u poglavlju o sigurnosti.	
* Pri +23°C i 50% relativnoj vlažnosti zraka. Niske temperature produžuju a visoke temperature skraćuju ovo vrijeme.	

**Pakovanje:****PCI Lastogum bijeli**

8 kg kanta od umjetnog materijala  
br. art./kont. znak 2439/3  
15 kg kanta od umjetnog materijala  
br. art./kont. znak 2440/9  
plastična kanta 25 kg  
br. art./kont. znak 2450/8

**PCI Lastogum sivi**

plastična kanta 4 kg  
br. art./kont. znak 2870/0  
8 kg kanta od umjetnog materijala  
br. art./kont. znak 2441/6  
15 kg kanta od umjetnog materijala  
br. art./kont. znak 2442/3  
plastična kanta 25 kg  
br. art./kont. znak 2449/2

**Sastav**

Jedno-komponentna disperzija umjetne smole, bez otapala.

**Upute so sigurnosti**

Opće upute za disperzijske proizvode.  
Disperziju ne ostavljati da se osuši na koži. Osušenu disperziju odstraniti vodom  
i sapunom. Zaštititi oči ukoliko postoji mogućnost prskanja. Ako disperzija dođe u oči, dobro ih isprati vodom. Ukoliko nadražaj za nekoliko minuta ne prestane, potražiti liječnika. Dodatne informacije mogu se naći u PCI sigurnosnom biltenu.

**Obratite pažnju na**

- Upotreba PCI-Lastoguma se ne preporučuje za vanjske radove i za bazene. Ovdje primjeniti PCI-Seccoral.
- PCI-Lastogum ne ugrađivati na temperaturi podloge ispod +5°C i iznad +25°C.

PCI-Lastogum dva puta nanijeti npr. sa valjkom od janjeće kože

Uglove pojačati sa PCI-sigurnosnom trakom  
Podne izvore osigurati sa PCI-sigurnosnom

- Zaštitni sloj je nakon drugog nanosa prohodan najranije nakon 8 sati.
- Za lakšu kontrolu slojeva preporučuje se prvi sloj premazati s PCILastogum sivim. Pri tome se prvi sloj treba upotpuniti prekriti.
- Ukoliko se želi postići posebno dobar uspjeh mora se raditi u dvije boje.
- Armature, koje su kompatibilne sa PCI Lastogumom proizvode firme Hansa ili DAL. Kompatibilne izljeve proizvodi npr. firma Kessel, Passavant ili Dalimer.
- PCI Lastogum ispunjava u kombinaciji sa žbukom PCI Flexmörtel sve zahtjeve ZDB-a za izolaciju u unutrašnjim prostorima.
- Sa alata se Lastogum vrlo jednostavno odstranjuje u svježem stanju vodom. U suhom stanju moguće je samo mehaničko odstranjenje.
- Skladištenje: U suhom skladištu najmanje 12 mjeseci.
- Servis za arhitekte i planere Molimo pozvati PCI-stručnog savjetnika za savjete na građevini. Daljnje podloge molimo zatražiti od PCI-tehničkog savjetnika za Hrvatsku.
- Uklanjanje isprážnjenje prodajne ambalaže Mjerila za razvrstavanje i identifikaciju, kao i sadašnje adrese vaših lokalnih partnera za uklanjanje ambalaže možete saznati na servisnom broju telefaksa br. 00 49-08 21/59 01-247.



The Chemical Company



### **Potrošnja i izdašnost**

#### Potrošnja

Dostatan je dvostruki nanos sa ukupnom potrošnjom od ca. 1,0 do 1,1 kg m<sup>2</sup> (=ca. 0,75 l/m<sup>2</sup>) u slučaju Izdašnost kanta 4 kg kanta 8 kg kanta 15 kg kanta 25 kg

dovoljna za dovoljna za dovoljna za dovoljna za

Za jednostruki namaz

(valjkom, četkom, ili lopa-ticom) ca. 8 m<sup>2</sup> ca. 16 m<sup>2</sup> ca. 30 m<sup>2</sup> ca. 50 m<sup>2</sup>

Za dvostruki namaz

(valjkom, četkom, ili lopa-ticom) ca. 4m<sup>2</sup> ca. 8 m<sup>2</sup> ca. 15 m<sup>2</sup> ca. 25 m<sup>2</sup>

**PROIZVOĐAČ:**

PCI Augsburg GmbH, članica BASF grupe

**UVOZNIK I DISTRIBUTER:**

BASF Croatia d.o.o.

Ovaj tehnički dokument, kao i ostale naše upute i informacije, služi samo kao opis proizvoda i mogućnosti njegove ugradnje i primjene. No, ne može se osigurati određena svojstva proizvoda ili njegovu prikladnost za određenu namjenu, a opis ne sadrži potpunu uputu za upotrebu. Uvjeti na gradilištu i područja primjene različiti su te je kod specijalnih zahtjeva potrebno konzultirati naše savjetnike.

Pravo promjene pridržano.

Novo izdanje ovo čini nevažećim.