

CS 25




Sanitarni silikon

Visokokvalitetni silikon za brtvljenje i diletacije u sanitarnim prostorima

OSOBINE

- Izvrsno prianjanje na akril
- S dodatkom fungicida
- Otporan na temperaturne promjene
- Jednostavna primjena
- Visoko učinkovit za zaštitu protiv pljesni
- Visoka otpornost na oštećenja, vruću vodu, UV zrake



PODRUČJE PRIMJENE

Za brtvljenje spojeva u sanitarnim prostorima. Koristi se za rubne spojeve keramičkih pločica u zatvorenim prostorijama, na otvorenom i na trajno vlažnim područjima. Prianja bez temeljnog premaza na plastiku, emajlirane i glazirane površine, npr. pločice, staklo, porculan i akril.

Ostali spojevi moraju se premazati s CS 34. Nije primjerjen za nanošenje na metale podložne koroziji, beton, cement, žbuku i prirodan kamen.

PRIPREMA PODLOGE

Spojevi moraju biti suhi, čvrsti, čista i bez tvari koje mogu negativno utjecati na prianjanje (npr. ulje i masti). U potpunosti ukloniti sve ostatke starog brtivila.

Očistite masnoću pomoću petrolej etera.

Nakon sušenja CS 25 se ne stvrđnjava i ostaje elastičan, stoga je pogodan i za spojeve kod kojih je moguće kretanje.

Prilikom primjene, okolna područja zaštite ljepljivom trakom.

CS 25 izvrsno prianja bez predpremaza na keramiku, staklo, glazirane pločice i porculan.

Ne nanosite predpremaz izvan rubova spojnice.

Ostavite na zraku najmanje 30 minuta i najviše 3 sata. CS 25 ne prianja na gumu, teflon, bitumen, katran.

Radove izvodite na temperaturi između +5°C i 40°C.



CERESIT
C_CS25_TM_11_0809

PRIMJENA

Odrežite vršak kartuše i na navoj postavite nastavak za kartuše. Odrežite ga ukoso (otprilike pod kutem od 45 stupnjeva) ovisno o širini spojnice. Kartušu stavite u pištolj za kartuše. Prilikom nanošenja pazite da silikon u potpunosti ispuni spoj, te da dobro prianja uz rubove. Površine zagladite unutar 5 minuta nakon nanošenja. Odmah uklonite ljepljivu traku i sav višak brtivila. Stvrdnuti materijal može biti uklonjen samo prikladnim alatom (npr. za struganje). Ukoliko je rad prekinut, zatvorite nastavak za kartušu.

NAPOMENA

Spojeve od silikona nije moguće obojati. Prilikom stvrđnjavanja otpušta se octena kiselina koja može izazvati iritaciju kože, služnice i očiju. Ispravno koristite i rukovodite biocidom. Prije korištenja CS 25 obratite pozornost na deklaraciju i podatke o proizvodu.

Za trajnu elastičnost koristite druge građevinske proizvode za brtvljenje fuga, pogotovo tamo gdje je velika izloženost kemikalijama. U sigurnosno – tehničkom listu obratite pažnju na upozorenja i savjete prilikom primjene.

SKLADIŠTENJE

18 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko se skladišti u originalnoj, neotvorenoj kartuši. Čuvati u hladnim i suhim uvjetima. Otvoreni proizvod upotrijebiti što prije.

PAKIRANJE

PE kartuša od 300 ml

TEHNIČKI PODACI

Osnova: acetatna

Specifična težina: 1,02 g/cm³

Temperatura primjene: od +5°C do +40°C

Vrijeme formiranja kožice: cca 5 minuta

Temperaturna otpornost: -60°C do +180°C

Maksimalna širina spoja: 35 mm

Boja: dostupno u 22 boje